



ЭМАЛЬ ПФ-115 «ОПТИМУМ»

Тип	Универсальная алкидная эмаль.
Область применения	Предназначена для окраски металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей (за исключением полов) внутри и снаружи помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	7 - 11 м ² /кг в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.
Сухой остаток	Ок. 74 %
Плотность	1,2 - 1,4 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%	От пыли – 5-7 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	Глянцевый, матовый (только белый).
Цвет	Белый, слоновой кости, песочный, шоколадный, красно-коричневый, ярко-желтый, оранжевый, красный, светло-зеленый, зеленый, изумрудный, темно-зеленый, ярко-голубой, голубой, темно-синий, светло-серый, шаровый, черный.
Атмосферостойкость	Хорошая.
Прогнозируемый срок службы покрытия	До 5 лет снаружи помещений в системе с Грунтовкой антикоррозионной ГФ-021 Универсал при строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации (Протоколы климатических испытаний размещены на сайте www.teks.ru).
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату.
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре вдали от источников отопления.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный



ЭМАЛЬ ПФ-115 «ОПТИМУМ»

Срок годности 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Фасовка 0,9 кг, 1,9 кг, 2,7 кг, 10 кг, 20 кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше 5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. **Внимание!** При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.

Предварительная подготовка Поверхность очистить от ржавчины, пыли, старой отслоившейся краски, других загрязнений и высушить. Металлические поверхности обезжирить ацетоном и загрунтовать Грунтовкой антикоррозионной ГФ-021 Универсал ТЕКС. Деревянные поверхности загрунтовать Универсальным грунт-антисептиком ВЮТЕКС. Пористые оштукатуренные поверхности внутри помещений загрунтовать разбавленной (не более 10% от массы) эмалью.

Окраска Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом в количестве не более 10% от массы эмали. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим) в 2 слоя. При окраске поверхности с большой площадью рекомендуется использовать цветную эмаль одной партии или смешивать необходимое количество эмали в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон.

Очистка инструментов После проведения окрасочных работ инструменты очистить уайт-спиритом или сольвентом.

ОХРАНА ТРУДА Содержит уайт-спирит. Огнеопасно! Не распылять и не работать вблизи огня. Легковоспламеняющаяся жидкость. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Беречь от детей.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тикжурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный