



## **NUBUCK** (НУБУК) **ЭФФЕКТ МАТОВОЙ ГЛАДКОЙ КОЖИ С МРАМОРНЫМ РИСУНКОМ**

<b>Основные характеристики</b>	Образует тонкое гладкое долговечное покрытие, имитирующее матовую гладкую кожу.	
<b>Состав</b>	Водная дисперсия винилового сополимера, наполнитель, добавки, вода.	
<b>Плотность</b>	0,68 г/см <sup>3</sup>	
<b>Массовая доля нелетучих веществ</b>	17 %	
<b>Область применения</b>	Для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.	
<b>Подготовка поверхности</b>	Все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикетками на эти грунтовки. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.	
<b>СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ</b>	<b>РАСХОД</b>	
Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) – грунтовка для подготовки основания	2,5 л / до 50 м <sup>2</sup> в один слой	
Sous-couche – грунтовка под декоративное покрытие	2,5 л / до 30 м <sup>2</sup> в один слой	
Nubuck – декоративное покрытие	2,5 л / до 16 м <sup>2</sup> в два слоя	

### **Нанесение**

На ровную сухую обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous-couche (Су куш), колерованную в цвет покрытия Nubuck валиком (737) или кистью (235) в один слой (для контрастных оснований - в два слоя). Через 6 часов (после высыхания грунтовки) тщательно перемешать количество декоративного материала, необходимое для отделки одной стены, потолка или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8-25) °С и относительной влажности воздуха не

более 70 %. Материал из разных партий следует перемешивать в одной ёмкости!

**Нанесение в 2 слоя:** первый слой наносят кельмой (5580) разнонаправленными движениями участками до 1 м<sup>2</sup>. Затем материал приглаживается этой же кельмой до получения необходимого рисунка. Через 4 часа по той же технологии наносят второй слой материала того же цвета.

**Нанесение в 3 слоя:** первый слой наносят кельмой (5580) разнонаправленными движениями участками до 1 м<sup>2</sup>. Затем материал приглаживается этой же кельмой до получения необходимого рисунка. Через 4 часа по той же технологии наносят второй слой материала того же цвета. Через 4 часа наносят третий слой материала, колерованного в сочетаемый цвет. Материал наносят кельмой (5580) тонким слоем участками до 1 м<sup>2</sup> разнонаправленными движениями частично перекрывая цвет первых двух слоев.

<b>Уход за покрытием</b>	Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой без сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств!
<b>Расход</b>	0,16-0,26 л/м <sup>2</sup> . Реальный расход зависит от выбранной фактуры.
<b>Время высыхания</b>	Sous-couche - 6 ч (одного слоя), Nubuck - 2 ч межслойная сушка (полное высыхание через 24 ч).
<b>Колеровка</b>	По каталогу Nubuck. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.
<b>Очистка инструмента</b>	Водой, сразу после окончания работы.
<b>Срок годности</b>	3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.
<b>Транспортирование и хранение</b>	По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С. При длительном хранении допускается расслоение материала в банке. Перед нанесением материал обязательно тщательно перемешать!
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка, л</b>	1 / 2.5


#### ИНСТРУМЕНТ



Валик - 737



Кисть - 235



Кельма - 5580

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода «ЛАКОС коутингс», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016