



TYTAN PROFESSIONAL силиконовый универсальный герметик

Универсальный герметик – это высококачественный, однокомпонентный многоцелевой силиконовый герметик, который отверждается под воздействием влажности воздуха, образуя плотный, долговечный и эластичный шов. Герметик может быть использован без грунтовки внутри и снаружи помещений для герметизации, соединения и защиты поверхностей от влаги и проникновения воздуха. Продукт обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов.

- стекло
- керамика
- поверхности с нанесением
- дерево
- большинство пластиков

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ⇒ **Отличная адгезия к большинству строительных материалов**
- ⇒ **Отличные физические свойства**
- ⇒ **Образует долговечный, гибкий шов с низкой усадкой**
- ⇒ **Не подвержен влиянию солнечных лучей, снега и других атмосферных явлений, сохраняя устойчивость в течение многих лет**
- ⇒ **Широкая область применения**
- ⇒ **Готовый к применению**
- ⇒ **Простой в работе**

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- герметизация вокруг дверных коробок и оконных рам
- защита полиуретановой пены от солнечных лучей
- герметизация деформационных соединений и стыков
- герметизация витрин, стендов и знаков
- герметизация проводов кабельных каналов
- герметизация в домашнем хозяйстве при изготовлении поделок

СТАНДАРТЫ

Универсальный герметик соответствует требованиям стандарта ISO 11600 тип F, класс 20 НМ



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

До отверждения	
Консистенция	однородная паста
Система отверждения	ацетокси
Плотность	0,96 – 0,99 гр/см ³
Образование пленки	от 5 до 30 мин.
Скорость отверждения	2-3 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Температура применения	+5°C ÷ +40°C (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
Доступные цвета	бесцветный (000), белый (001), серый (054), коричневый (016), черный (060). Другие цвета по требованию

После отверждения	
Модуль 100% удлинения	0,40 МПа ISO 8339
Удлинение на разрыв	300 ISO 8339
Способность к движению	± 20%
Твердость по Shore A	24
Термостойкость	-40°C ÷ +100°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проектирование шва: ширина шва должна быть 6 мм. Для швов шириной от 6 до 12мм рекомендуемая глубина 6мм. Для швов шире, чем 12 мм, соотношение ширины шва к глубине должно быть 2:1, до максимальной глубины 12 мм. Там где требуется наложение шва с углублением, рекомендуется, чтобы герметик прилегал к поверхностям минимум на 6 мм. Для более глубоких швов необходимо использовать

Уплотнительный шнур TYTAN PROF .

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, чистой от пыли, жира, грязи, битума и льда. Металлические поверхности должны быть обезжирены. Удалить остатки старого герметика или другого материала. Очистить и обезжирить поверхность ацетоном, изопропанолом, этанолом (металл, стекло) или моющим средством (пластики). Высушить поверхность. Защитить поверхность от загрязнений малярной лентой **TYTAN PROF**. В случае нанесения герметика на древесину, покрытую краской на основе растворителя или другую неизвестную поверхность, необходимо провести предварительное тестирование.

Нанесение: Отрезать верх картриджа выше резьбы. Привинтить носик и обрезать его под углом 45° диаметром равным ширине щели. Поместить картридж в пистолет и нанести герметик. Наносить под давлением для получения более прочного шва. Разгладить герметик влажным шпателем или пальцем (деревянный шпатель, смоченный в **средстве для выравнивания TYTAN PROF** . или мыльной воде для достижения лучшего результата). После выравнивания сразу удалить малярную ленту.

Очистка: Очищать пока герметик не отвердел. После отверждения удалять с помощью **Очистителя для силикона TYTAN PROF** . или механическим способом.

Примечание:**Универсальный герметик TYTAN PROF . не следует применять:**

- С коррозионными металлическими поверхностями - происходит выделение кислоты во время процесса вулканизации.
- На натуральные камни - могут остаться пятна
- Для герметизации и монтажа зеркал – возможно повреждение альмагаммы
- На битумных и смолистых материалах и пластмассах, содержащих пластификаторы
- В местах, имеющих контакт с пищей
- В аквариумах.





Также с бетоном, цементом, строительным раствором. Для данных материалов рекомендуется использовать **Строительный герметик TYTAN PROF.**

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полезные дополнительные продукты:

- **Уплотнительный шнур TYTAN PROF.** гарантирует правильные размеры шва,
- **Грунтовочное средство для силикона TYTAN PROF.** обеспечивает хорошую адгезию,
- **Защитная малярная лента TYTAN PROF.** гарантирует чистые и аккуратные края шва,
- **Средство для выравнивания TYTAN PROF.** обеспечивает ровную поверхность шва,
- **Шпатель для выравнивания TYTAN PROF.** помогает разладить шов
- **Очиститель для силикона TYTAN PROF.** удаляет твердый и неотвердевший силиконовый герметик.

Приблизительный расчет расхода герметика

Кол-во метров на 1 картридж 310 мл и 1 файл-пакет 600 мл. Данные значения для прямоугольных швов являются приблизительными и служат в качестве ориентира. Глубина шва измеряется к задней части сечения.

Кол-во погонных метров на 1 картридж 310 мл								
Глубина шва в мм	Ширина шва в мм →	5	7	10	12	15	20	25
5		12	8	6				
7			6	4	3			
10				3	2,5	2,0	1,5	
12					2,1	1,7	1,2	1,0
15						1,3	1,0	0,8

Кол-во погонных метров на 1 файл-пакет 600 мл								
Глубина шва в мм	Ширина шва в мм →	5	7	10	12	15	20	25
5		24	17	12				
7			12	8,5	7			
10				6	5	4	3	
12					4	3	2,5	2
15						2,5	1,9	1,4

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКЕ

Код продукта	Объем содержимого	Цвет	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Стандартное кол-во штук на европоддоне
0638	310мл	бесцветный	картридж	12	1440
0634	310мл	белый	картридж	12	1440
0636	310мл	коричневый	картридж	12	1440
0635	310мл	черный	картридж	12	1440
0637	310мл	серый	картридж	12	1440
0909	600мл	бесцветный	файл-пакет	12	1152
0905	600мл	белый	файл-пакет	12	1152





Карта технических данных

0907	600мл	коричневый	файл-пакет	12	1152
0906	600мл	черный	файл-пакет	12	1152
0908	600мл	серый	файл-пакет	12	1152

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке при температуре от +0°C до +25°C в сухом месте, защищенном от мороза.

Допускается транспортировка в минимальной температуре до -30°C в течении не более 3 недель. Герметык выдерживает 3 цикл замораживания.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Наземный транспорт:	ADR:	Разрешено
Морской транспорт:	IMDG:	Разрешено
Воздушный транспорт:	ICAO / IATA-DGR:	Разрешено
UN номер:		Отсутствует

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

Соблюдать обыкновенные меры гигиены. Более детальную информацию можно найти в технической карте безопасности материалов по запросу в компании Селена.

S2 Хранить в недоступных для детей местах. S51 Применять только в хорошо проветриваемых помещениях.

Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам.

Публикация данной карты технических данных отменяет все предыдущие версии.

Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на исследованиях, проведенных компанией Селена. Тем не менее, в связи с тем, что условия и способы использования наших продуктов не всегда могут быть нами проконтролированы, данная техническая информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем для того, чтобы убедиться в возможности специальных применений наших продуктов. Селена гарантирует соответствие продукта указанным выше техническим характеристикам. Компания Селена не несет ответственность по обязательствам, данным для специфичных применений или условий продаж. Селена также не несет ответственность за любой случайный или последующий ущерб, связанный с применением продукта. Рекомендации по использованию продукта не должны рассматриваться как попытки нарушения каких-либо патентов.

