

**ЛАК ПАРКЕТНЫЙ ПФ-231 «УНИВЕРСАЛ»**

<b>Тип</b>	Паркетный лак.
<b>Область применения</b>	Предназначен для защитно-декоративной обработки паркетных полов и других деревянных поверхностей внутри помещений. После высыхания образует твердую пленку, стойкую к периодическому воздействию воды.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Расход на 1 слой</b>	14 - 22 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 50 %.
<b>Плотность</b>	0,88 - 0,92 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится специальной кистью или аппликатором для лаков.
<b>Время высыхания при (20±2) °C и относительной влажности (65±5) %</b>	От пыли – 5-7 часов, следующий слой можно наносить через – 24 часа. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости и водостойкости в течение 7 дней с момента нанесения. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания увеличится.
<b>Блеск</b>	Высокоглянцевый.
<b>Цвет</b>	Бесцветный.
<b>Колеровка</b>	Колеруется колер-пастами ТЕКС (не более 10% от объема лака). При использовании колерованного лака в качестве паркетного, для сохранения заданного уровня износостойкости, необходимо нанести поверх колерованного лака два слоя бесцветного лака.
<b>Износостойкость</b>	Хорошая.
<b>Стойкость к мытью</b>	Отличная (при применении обычных бытовых моющих средств).
<b>Хранение транспортировка</b>	Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не выше +40°C. Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением лак выдержать при комнатной температуре и тщательно перемешать.
<b>Срок годности</b>	2 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке.
<b>Фасовка</b>	0,8 кг, 1,8 кг, 17 кг.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий

**8 800 700 44 22**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## ЛАК ПАРКЕТНЫЙ ПФ-231 «УНИВЕРСАЛ»

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Лакируемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, поверхности и лака должна быть не ниже +5°C и относительная влажность воздуха — не выше 80%.
Предварительная подготовка	Новая деревянная поверхность: очистить поверхность от грязи, пыли, жира. Ранее лакированная поверхность: вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой и высушить. Отслаивающийся и растрескавшийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отциклевать или отшлифовать шлифовальной бумагой до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Отдельное грунтование не требуется.
Лакирование	Перед применением лак тщательно перемешать. Новые деревянные поверхности загрунтовать лаком, разбавленным уайт-спиритом на 10%, затем покрыть неразбавленным лаком в 2 слоя. Поверхности, ранее обработанные мастикой, антисептическими или тонирующими составами, при совместимости старого и нового покрытия, покрывать неразбавленным лаком в 2-3 слоя. После первого слоя проводить межслойную шлифовку. Далее межслойную шлифовку проводить при необходимости. Рекомендуется наносить лак на поверхность специальной кистью или аппликатором для лаков. Допускается незначительное изменение цвета паркета после нанесения лака, в зависимости от состояния пола и сорта древесины. Избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на покрываемую лаком поверхность.
Ремонтная окраска	Лакированные лаком «ПФ-231 Универсал» поверхности можно лакировать лаком «ПФ-231 Универсал» или однотипными органоразбавляемыми лаками. См. пункт «Предварительная подготовка».
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. 7 дней после окраски. При необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Сильно загрязненные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8–10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. Высушить поверхность.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты очистить уайт-спиритом.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит уайт-спирит, легковоспламеняющаяся жидкость. При проведении окрасочных работ избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ДЛЯ ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ

8 800 700 44 22  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный