DSK-301

DONEWELL®

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АВГУСТ 2020.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Высококачественный универсальный акриловый герметик специально разработан для герметизации соединительных стыков и уплотнения зазоров между лестницами, стенами, потолками, плинтусами, подоконниками, деревянными и металлическими оконными рамами, бетоном и кирпичной кладкой. Для внутренних работ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

Для внутренних работ. Высокоэластичный, отлично подходит для швов с деформацией. После полного отверждения можно окрашивать водными и синтетическими красками. Не подходит для непрерывного погружения в воду.

СВОЙСТВА.

- Отличная адгезия к бетону, кирпичу, камню, гипсокартону, дереву, ПВХ и другим строительным материалам.
- Высокая эластичность и деформационная подвижность.
- Не содержит растворителей.
- Химически нейтральный, не вызывает коррозии металлов.
- Не имеет запаха.
- Легко наносится и очищается.
- После полного отверждения можно окрашивать.
- Устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств.
- На 18–20 погонных метров при диаметре валика 4 мм.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °С до +35 °С, включая температуру основания. Температура герметика должна составлять +20 °С . . . +25 °С.
- Герметик наносить на чистые, сухие и обезжиренные поверхности.
- Для аккуратного выполнения работ рекомендуется защитить поверхности малярной лентой.
- Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования.
- Для нанесения использовать строительный пистолет.
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем. Хорошим вспомогательным средством является мыльный раствор.
- Удалить малярную ленту сразу после выравнивания.
- Для очистки инструмента использовать воду, при необходимости, с добавлением чистящих средств.
- Излишки незатвердевшего герметика удалить при помощи влажной ткани.
- Затвердевший герметик удалить механическим путем.
- Время высыхания слоя герметика толщиной 3 мм – 48 часов (при температуре +23 °С и относительной влажности 50%).
- Температура эксплуатации от –40 °С до +80 °С.

Не использовать для швов, постоянно находящихся под водой. Не применять при температуре окружающей среды ниже +5°С и в условиях высокой влажности (>70%).

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.

24 месяца при соблюдении правил хранения. Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +35 °С в сухом месте. При транспортировке допускается до 7 циклов замораживания-размораживания (цикл — не более 1 суток) при температуре до –20 °С, или однократное замораживание до –20 °С, но сроком не более 7 суток. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре +20±5 °С.

УПАКОВКА.

Туба 310 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

СОСТАВ.

акриловый полимер, вода, пластификатор, минеральный наполнитель, неорганический пигмент, функциональные добавки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Прямой контакт с незасохшим герметиком может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

ТУ 20.30.22-001-01324561-2019

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Наименование показателя	Норма	Метод
Масса брутто картриджа, г	458±2	
Объём нетто картриджа, мл	260±3	
Внешний вид клея	однородная масса без сгустков и неоднородностей	
Плотность жидкого герметика, кг/м^3	1520÷1600	ГОСТ 15139-69
Содержание нелетучих веществ, % масс.	72–75	ГОСТ 31939-2012
Сопротивление стеканию, мм	не более 1	ГОСТ 25945-98*
Максимальное напряжение при растяжении, Н/мм^2	Не менее 0,5	ISO 37
Максимальное растяжение	Не менее 130%	ISO 37
Твёрдость, ед. Шора А	18-26	ГОСТ 263-75

*по ГОСТ 25945-98 со следующими дополнениями:
— размеры лотка для испытаний должны составлять ((160×50×10)±0,5) мм;
— лоток заполняют герметиком, удаляя излишки пластиной с ровными гранями, после чего лоток подвешивают в вертикальном положении и выдерживают не менее 0,5 ч при температуре (23±3)°С.

DSK-301	белый
EAN:	4606445020809
ITF:	14606445020806

Произведено АО «Эльф Филлинг» по заказу и под контролем ООО «РусТА».
142455, Россия, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.
kudo-bond.ru
Служба технической поддержки: **info@kudo-bond.ru**