

ЭМАЛЬ-ГРУНТ РЖАВОСТОП «ПРОФИ»

Тип	Специальная эмаль-грунт по ржавчине 3 в 1 (преобразователь ржавчины, грунт, эмаль).
Область применения	Предназначена для окраски металлических поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции, гаражи, ограды, решетки) и внутри помещений. Подходит для стальных и чугунных поверхностей, цветных металлов (цинк, медь, алюминий), поверхностей из оцинкованного металла и нержавеющей стали. Может использоваться как универсальная эмаль для окраски деревянных поверхностей. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, а также в лечебно-профилактических учреждениях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	10 - 15 м ² /кг (12 - 18 м ² /л) в зависимости от способа нанесения.
Сухой остаток	61 - 71%.
Плотность	1,1 - 1,21 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	От пыли – 5 - 7 часов. Следующий слой можно наносить через 24 часа. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	Полуглянцевый для золотого, серебряного, бронзового и всех молотковых цветов. Глянцевый для остальных цветов.
Цвет	Белый, зеленый (RAL 6029*), коричневый, серый (RAL 7042*), синий (RAL 5005*), черный (RAL 9004*), красный (RAL 3000*), желтый (RAL 1003*), красно-коричневый, золотой, серебряный, бронзовый, молотковый черный, молотковый коричневый, молотковый зеленый, молотковый золотистый, молотковый бронзовый, молотковый серебристый. * - допускается незначительное отклонение от эталона.
Атмосферостойкость	Хорошая.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая.
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Прогнозируемый срок службы покрытия	При строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации: до 8 лет по металлическим поверхностям, до 2 лет по нержавеющей стали при условии отсутствия механических

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ЭМАЛЬ-ГРУНТ РЖАВОСТОП «ПРОФИ»

повреждений, а также до 2 лет по оцинкованной стали и медным поверхностям (Протоколы климатических испытаний размещены на сайте www.teks.ru).

Хранение и транспортировка

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением выдержать при комнатной температуре и тщательно перемешать.

Срок годности

2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Фасовка

Золотой, серебряный, бронзовый и все молотковые цвета - 0,5 кг, 0,9 кг, 2 кг.
Остальные цвета - 0,9 кг, 2 кг, 10 кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше 5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.

Предварительная подготовка

Новые или ранее окрашенные металлические поверхности отшлифовать, удалить пыль и остатки непрочно держащегося покрытия и рыхлой ржавчины, окалины, грязи, масел и других видов загрязнений, обезжирить ацетоном.

Окраска

Перед применением эмали-грунт РжавоSTOP тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом не более, чем на 10% от массы эмали. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим), тщательно прокрашивать неровности, углы и кромки. Для обеспечения защитных свойств в атмосферных условиях и более долговременной защиты рекомендуется нанесение не менее двух слоев эмали.

Очистка инструментов

После окончания работ инструменты очистить уайт-спиритом, сольвентом или растворителем 646.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит, легковоспламеняющаяся жидкость. Не работать вблизи открытого огня. При проведении окрасочных работ избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Избегать попадания в почву и на рельеф. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-700-44-22 (звонок по России бесплатный)**