



TYTAN Professional FIX² Elastic клей-герметик

Однокомпонентный пастообразный клей-герметик на основе MS-полимеров, не содержит растворителей, изоцианатов и воды. Универсальный продукт с широким диапазоном применения. Может использоваться как герметик.

ПРИМЕНЕНИЕ

для приклеивания широкой гаммы строительных материалов к большинству типичных поверхностей, таких как: бетон, штукатурка, древесно-стружечная плита, древесина, гипс, кирпич, стекло
приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки
склеивание декоративных элементов из дерева, гипса, корка, древесно-стружечных плит, камня, пенополистирола

СВОЙСТВА

быстрое и очень сильное начальное схватывание
эластичный шов
высокая сила схватывания
устойчивой к влажности
высокая стойкость к УФ-излучению
не требует подложки
отличная адгезия к большинству оснований как пористым, так и непористым, например, металла или различных пластмасс и стекла

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура применения [°C]	+5 -+30
Оптимальная температура склеивания [°C]	+15 - +20
Оптимальная относительная влажность [%]	60

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением ознакомится с инструкцией безопасности, которая находится в Паспорте Безопасности Продукта.

1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Клееные поверхности должны быть свободными от загрязнений и веществ, уменьшающих адгезию.
- Поверхности наилучше обезжиривать с помощью ацетона или этанола (стекло, металлы, плитка) или детергентом (синтетические материалы).

2. ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

- Обрезать верх картриджа и прикрепить срезанный под соответствующим углом носик. Картридж вставить в пистолет для картриджей.

3. ПРИМЕНЕНИЕ

- Наносить клей полосками или точечно на приклеиваемый материал.
- После нанесения соединить клеенные элементы, сильно и равномерно прижимая.
- Корректировка положения клеенных поверхностей возможна в течение примерно 15 минут с момента приклеивания.
- Применяемый клей не может быть нанесен непрерывно на поверхность, так как отверждение клея происходит под воздействием влаги, содержащейся в воздухе, а также в основании.
- В зависимости от поверхностей, на которые клеятся элементы, может потребоваться поддержка тяжелых предметов минимум на 24 часа.

4. РАБОТЫ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- Очистка: сухой тканью или экстрактивным бензином до отверждения, механически после отверждения.
- НЕ МЫТЬ РУКИ ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ.

5. ПРИМЕЧАНИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ

- Рекомендуется провести предварительные испытания адгезии перед склеиванием.
- Пока клей полностью не отвержден, избегать контакта с водой.
- Не использовать для PE, PP, тефлона.
- При склеивании пластмасс следует всегда проводить испытание на адгезию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	
Белый (доступен в различных цветах)	+

Неотвержденный	значение
Сухой остаток [%]	100
Плотность [г/мл]	1,60 ± 0,05
Время работы (в зависимости от окружающих условий и свойств основания) [мин]	10 - 20
Расход [г/м ²]	200 - 350
Скорость отверждения [мм/24ч]	2 - 3
Удлинение на разрыв (ISO 8339) [%]	~ 170
Модуль 100% удлинения (ISO 8339) [Н/мм ²]	~ 1,75
Основа: MS полимер	+

Отвержденный	значение
Термостойкость [°C]	-30 - +80



Все данные основаны на лабораторных испытаниях в соответствии с внутренними стандартами производителя и сильно зависят от условий отверждение продукта (температуры упаковки, окружающей среды, основания, качества используемого оборудования и от квалификаций особы применяющей продукт).

СТАНДАРТЫ / допуски / СЕРТИФИКАТЫ

соответствует требованиям:

- EMICODE EC1 PLUS
- EN 15651-1:2012 20HM F EXT-INT
- EN 15651-3:2012 Class XS2
- ISO 846:1998, метод B

ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ

Продукт можно хранить до 18 месяцев от даты производства в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте, защищая от мороза и перегрева, при температуре от +5 °C до +25 °C.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Подробную информацию можно найти в Паспорте Безопасности Продукта от производителя. Указания по утилизации: Остатки продукта и пустые картриджи должны быть утилизированы в соответствии с действующими, местными правилами.

Вышеуказанные данные, рекомендации и указания основаны на лучших наших знаниях, исследованиях, опыте и указаны с благими намерениями, в соответствии с правилами, действующими на нашем предприятии и у наших поставщиков. Предлагаемые способы действий считаются общепринятыми, однако каждый пользователь этого материала должен убедиться всеми возможными способами, включительно с проверкой конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности предоставленных материалов для достижения намеренных им целей. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственность за какие-либо потери понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов.