

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ «ЗР» TECHNOLOGY

KU-1001, KU-1002, KU-1003, KU-1004, KU-10042, KU-10045, KU-1005, KU-1006, KU-1007, KU-1008, KU-10081, KU-10082, KU-10085, KU-10088, KU-10089, KU-1009, KU-10091, KU-10095, KU-1010, KU-1011, KU-10110, KU-10112, KU-10113, KU-10114, KU-1012, KU-1013, KU-1014, KU-1015, KU-1016, KU-1017, KU-1018, KU-10184, KU-10186, KU-1019, KU-1020, KU-1021, KU-1022, KU-1023, KU-1024, KU-1101, KU-1102



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮЛЬ 2018.

Описание продукта.

Высококачественная алкидная эмаль, образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью и адгезией. Благодаря распылительной головке с поворотным соплом, обеспечивающим профессиональный факел распыления, достигается высокая скорость нанесения эмали при максимальном удобстве окрашивания.

Область применения.

Подходит для наружных и внутренних работ. Для окрашивания предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей.

Свойства.

Декоративный эффект, быстрая естественная сушка, ровное покрытие совершенно на любой поверхности, долговечное покрытие, хорошая адгезия, легко наносится на труднодоступные места.

Указания по применению.

Рекомендуется наносить эмаль при температуре баллона не ниже +10°C. С расстояния 25-30 см. Эмаль наносится на предварительно очищенную от старой краски, ржавчины, грязи и пыли поверхность. А так же до нанесения эмали поверхность понадобится обезжирить, используя растворитель и загрунтовать. Перед использованием баллон хорошо встряхнуть в течение 2-3 минут. Нанести 2-3 слоя эмали с промежуточной сушкой 15-20 минут.

Срок годности и хранение.

Срок годности 8 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Беречь от детей! Использованную емкость утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия, по ГОСТ Р 51691-2008	Ровная, однородная, матовая или глянцевая
Цвет	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Время высыхания по ГОСТ Р ГОСТ 19007-73 до степени 3 – при 80±5°C, мин, не более – при 20±2°C, ч, не более	30 6
Адгезия пленки по ГОСТ 15140-78, баллы, не более	1
Твердость покрытия по маятнику ТМЛ типа А, ГОСТ 5233-89 усл. ед, не менее	0,15
Эластичность пленки при изгибе, ГОСТ Р 52491-2005 мм, не более	1
Чувствительность к замерзанию	Нет
Прочность покрытия при ударе по прибору У-2М, ГОСТ 4765-73 см, не менее	50
Блеск покрытия, по ГОСТ 31975 (ИСО 2813:1994), %, не менее – для глянцевых покрытий под углом 60° – для матовых покрытий под углом 85°	75-90 6-10
Расход	до 2м ² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской
Состав	модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан
Срок годности	8 лет
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикуллы и цвета:

KU-1001 – белый глянцевый
KU-1002 – чёрный глянцевый
KU-1003 – красный
KU-1004 – вишнёвый
KU-10042 – тёмно-красный
KU-10045 – бордовый
KU-1005 – хаки
KU-1006 – светло-зелёный
KU-1007 – тёмно-зелёный
KU-1008 – фиштакшковый
KU-10081 – зелёный
KU-10082 – зелёная листва
KU-10085 – глубоко-зелёная
KU-10088 – салатный
KU-10089 – зелёный пастельный
KU-1009 – бежевый
KU-10091 – кремовый
KU-10095 – слоновая кость
KU-1010 – голубой
KU-1011 – синий
KU-10110 – сине-фиолетовый
KU-10112 – ультрамаринный синий
KU-10113 – тёмно-синий
KU-10114 – серо-голубой
KU-1012 – коричневый
KU-1013 – жёлтый
KU-1014 – розовый
KU-1015 – фиолетовый
KU-1016 – тёмно-серый
KU-1017 – светло-серый
KU-1018 – серый
KU-10186 – серо-бежевый
KU-1019 – оранжевый
KU-1020 – бирюзовый
KU-1021 – сиреневый
KU-1022 – охра
KU-1023 – какао
KU-1024 – красно-коричневый
KU-1101 – белый матовый
KU-1102 – чёрный матовый

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением односторонне согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.