

ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ «УНИВЕРСАЛ»

Тип	Грунтовка адгезионная акрилатная для внутренних и наружных работ, образует шероховатую поверхность, улучшает сцепление отделочных материалов с гладкими основаниями.
Область применения	Предназначена для внутренних и наружных работ для предварительной обработки гладких, слабо впитывающих влагу оснований из монолитного бетона, бетонных балок, кирпича, гипсокартона, старых штукатурок и поверхностей, ранее окрашенных алкидными материалами (после предварительного зашкуривания) перед облицовкой керамической плиткой, нанесением цементных, цементно-известковых, полимерных, гипсовых и декоративных штукатурок.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	5-7 м ² /кг в зависимости от способа нанесения впитывающей способности основания.
Сухой остаток	Ок. 55%.
Плотность	1,3 - 1,4 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или валиком.
Время высыхания при (20±2)°С и относительной влажности (60±5) %	1 час. Штукатурные и облицовочные работы проводить не ранее, чем через 12 часов после нанесения последнего слоя грунтовок.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	18 месяцев со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке.
Фасовка	3 кг, 6 кг, 12 кг, 18 кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при грунтовании	Температура воздуха и основания должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 60%. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, остаточная влажность подложки не должна превышать 4%. В случае ожидания возникновения процесса усадки – рекомендуется отказаться от применения гипсовых систем до момента окончания усадочных процессов. В случае несоблюдения условий грунтования, расхода и времени высыхания возможно критическое снижение адгезии штукатурных слоев к грунтовке.
Предварительная Подготовка	Перед нанесением поверхность очистить от грязи, жира, пыли, непрочно держащихся старых покрытий.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ «УНИВЕРСАЛ»

Грунтование	Грунтовку перед применением тщательно перемешать. Наносить грунтовку кистью или валиком в один слой.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА	Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
---------------------	--

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
---	--

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный