



СВЕРХПРОЧНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЭКО-ЛАК BIOTEKS

Тип	Водоразбавляемый износостойкий лак на акриловой основе для сухих помещений.
Область применения	Предназначен для лакирования деревянных и паркетных полов внутри сухих помещений с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Применяется для отделки изделий из древесины, декоративного камня, кирпича, для окраски всех типов обоев внутри сухих помещений. После высыхания образует прозрачную, однородную, стойкую к истиранию, периодическому воздействию воды и бытовых химикатов пленку.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	14 - 18 м ² /л для ранее лакированных поверхностей; 8 - 12 м ² /л для новых поверхностей.
Сухой остаток	Ок. 29%.
Плотность	Ок. 1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится специальной кистью или аппликатором для лаков.
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	2 часа, следующий слой можно наносить через – 2-3 часа; полное высыхание - 12 часов (до эксплуатации). При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться. Заданный уровень твердости и водостойкости покрытия достигается через 7 дней (до установки мебели и настила ковровых покрытий).
Блеск	Глянцевый, полуматовый.
База	LD.
Цвет	Бесцветный.
Колеровка	Для получения дополнительных оттенков воспользуйтесь компьютерной колеровкой или универсальными колер пастами «ТЕКС» в количестве не более 10% от объема лака. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество лака в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Для проверки цвета рекомендуется сделать пробную выкраску на образце древесины обрабатываемой поверхности.
Прогнозируемый срок службы покрытия	Не менее 7 лет в сухих помещениях при строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации (Протоколы климатических испытаний размещены на сайте www.teks.ru).
Хранение и транспортировка	При температуре выше 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.
Фасовка	2 л, 5 л, 10 л.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов
и пожеланий:

8-800-700-44-22
(звонок по России бесплатный)



СВЕРХПРОЧНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЭКО-ЛАК BIOTEKS

Срок годности 1 год со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Лакируемая поверхность должна быть сухой и чистой. Во время лакировки и высыхания покрытия температура воздуха, лака и поверхности должна быть не менее 15°C, а относительная влажность воздуха - ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от пыли, жира, масла, мастики, средств по уходу за полом и других загрязнений. Ранее лакированную поверхность отшлифовать до матового состояния, тщательно очистить и провести пробную лакировку небольшого участка для проверки совместимости старого и нового покрытий.
Лакирование	<p>Перед применением лак тщательно перемешать, а также перемешивать во время работы. Наносить в 3-4 слоя специальной кистью или аппликатором для лаков, избегая сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Колерованный лак рекомендуется наносить непосредственно после колеровки. При использовании колерованного лака в качестве паркетного, для сохранения заданного уровня износостойкости, необходимо нанести поверх колерованного лака не менее двух слоев бесцветного лака. После высыхания первого слоя поверхность необходимо отшлифовать мелкой шкуркой для удаления поднявшихся волокон древесины и убрать образовавшуюся пыль. При нанесении последующих слоев рекомендуется проводить легкую межслойную шлифовку.</p> <p>В состав лака с полуматовым блеском входит добавка, с течением времени оседающая на дне банки и образующая рыхлый осадок. В связи с этим, перед применением лак необходимо тщательно перемешивать с целью распределения осевшей матирующей добавки и получения равномерного по степени блеска покрытия. Лак перемешивать не менее: 2-х минут для объема тары 2л.; 4-х минут для объема тары 5л.; 5-ти минут для объема тары 10л.</p>
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
Уход	Избегать влажной уборки и сильного механического воздействия на свежелакированную поверхность, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прикл. 7 дней после лакировки. Примерно через 7 дней после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой, хорошо отжатой, влажной ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой, предохраняя от длительного воздействия воды. Не применять для очистки поверхности щетки и абразивные средства. Во избежание повреждения поверхности на ножки столов и стульев рекомендуется приклеить фетр.
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/i) 140 г/л (2010)	Сверхпрочный паркетный ЭКО-ЛАК BIOTEKS содержит VOC (ЛОС) не более 140 г/л..

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов
и пожеланий:
8-800-700-44-22
(звонок по России бесплатный)



СВЕРХПРОЧНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЭКО-ЛАК ВІОТЕКС

ОХРАНА ТРУДА

Лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки лака не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов
и пожеланий:

8-800-700-44-22
(звонок по России бесплатный)